

Gripstrip

TNO gecertificeerd volgens de norm. CUR/PBV – aanbeveling 64 met betrekking tot de hechtsterkte en de druksterkte volgens het TNO-rapport 42/03.008148/sec d.d. 1 juli 2003.

Samenstelling

Oplosmiddelvrij, licht gevuld twee componentensysteem op basis van Epoxyhars, aangevuld met een instrooi materiaal.

Toepassing

Gripstrip wordt toegepast als slijtvast, naadloos antislip- en gripsysteem in dekdelen en/of vloersystemen.

Kenmerken

- Zeer slijtvast
- Natuurlijke uitstraling van materiaal blijft behouden
- Materiaal (hout) kan blijven 'ademen'
- Uitstekend chemisch resistent
- Geheel naadloos
- Robuuste verbinding
- Geïntegreerd systeem
- Mogelijke op oude-en gebruikte dekdelen
- Diverse kleuren

Standaard kleuren	Antraciet (0,6-1,2mm), Indian Red (1-3mm), Dorselit 7 (0,8-1,2mm)
Slijtvastheid	Uitstekend
Slagvastheid	Zeer goed
Stroefheid	Gemiddelde stroefheid van 0,37 op basis van FSC conform NTA 7909:2003
Bestandheid	Uitstekende chemische bestandheid Uitstekend bestand tegen weersinvloeden door toepassing zwaluwstaart
Hechting	uitstekend door geïntegreerd systeem
Verwerkingstijd	Circa 45 minuten bij 20°C
Belastbaar	Na 24 uur bij 20°C

Garantie

Door een continue kwaliteitsmonitoring garanderen wij bovengenoemde eigenschappen en een constante kwaliteit van de gripstrip.

In alle voorkomende gevallen zullen wij u gaarne nader adviseren. Bovenstaande gegevens hebben slechts tot doel onze cliënten te informeren. De gegeven inlichtingen zijn naar beste weten gebaseerd op een jarenlange ervaring. Wij behouden ons alle rechten hiervoor.